



## TECHNISCHE GEGEVENS :

Soortelijke Massa	:	1,67 kg/liter ± 0,05 (afhankelijk van kleur)
Asgehalte	:	67,4% ± 3%
Droge stofgehalte	:	85,6% ± 2% (100% bij de verwerking)

## VERWERKINGSRICHTLIJNEN

Aanbrengen	:	Met een slof met klep, slemmen met getande metalen c.q. hard rubber wisser of verspuiten.
Ondergrond	:	Asfalt: minimaal 3 à 4 weken oud ("fluxen" dienen verdwenen te zijn). Beton minimaal 28 dagen oud. Geen cementsliklaag aanwezig. Ondergrond dient schoon en droog te zijn.
Mengen	:	Meng de emulsie met een roerder goed door.
Vorbewerking	:	Op beton eerst een primerlaag MixiFlex Indasprim aanbrengen.
Dosering	:	afhankelijk van oppervlak ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup> , rotondes etc. 2,5 kg/m <sup>2</sup> .
Afstrooien	:	Voor stroomwegen of glaspereels of glasgranulaat. Verbruik 200 à 300 gr/m <sup>2</sup> .
Droogtijd	:	30 à 60 min. bij ca. 20°C en 40% R.V.
Regen	:	Niet verwerken bij kans op regenbuien.
Schoonmaken gereedschap	:	Vers product: water. Gedroogd product: petrochemisch oplosmiddel.
Verpakking	:	Blikken à 25 kg.
Opslaan	:	In een droge ruimte, onderdak, geventileerd, vorstvrij en beschermd tegen zonnewarmte en andere verwarmingsbronnen.
Opslag	:	Minimaal 6 maanden onder goede condities, in een droge ruimte, overdekt, geventileerd, vorstvrij en beschermd tegen zonnewarmte c.q. andere verwarmingsbronnen en niet boven 30°C. Indien deze periode overschreden is, maar nooit langer dan in totaal 12 maanden, verdient het aanbeveling de hars goed door te roeren en te vrijwaren van 'klontvorming' alvorens te verwerken. Bij twijfel gelieve MixiM te raadplegen.
Gezondheid en milieu	:	MixiFlex Arpont is noch giftig, noch prikkelend, noch ontvlambaar.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.