

MixiFlex Decoralt

- Productinformatie : een kant-en-klaar pasteuze acrylaatharsemulsie, waarin kleurstoffen, minerale vezels en vulstoffen zijn verwerkt
- Toepassingen : een decoratieve licht- en warmte reflecterende afwerklaag
- Toepasbaar op :
 - een bitumineuze dakbedekking
 - een bitumineuze bescherm laag/bekleding
 - een bekleding/afwerking van sommige isolatiematerialen
 - beton en metselwerk (gevels, muren)
 - garagevloeren, asfalt- en betonpaden, tennis- en volleybalbanen
 - muurpleister

Verwerking

- Algemeen :
 - cementschil van beton verwijderen
 - het te behandelen oppervlak dient schoon en droog te zijn, vrij van olie, vet, stof en loszittende materialen
 - scheuren eerst repareren
 - het product vooraf goed mengen (bijv. spindel op boormachine)
 - verwerken bij temperaturen van + 10°C tot + 35° C
 - opbrengen in dunne lagen met borstel, kwast, mohairrol of aangepaste spuittoestel
- Reinigen gereedschap : in natte toestand met water, in gedroogde toestand met terpentine of petroleum

Specifieke verwerking

- op poreuze of droge ondergrond : in bepaalde gevallen verdient het aanbeveling het oppervlak licht te bevochtigen om de penetratie van MixiFlex Decoralt in de poriën van het beton te bevorderen
- Gezondheid en milieu : MixiFlex Decoralt is niet schadelijk voor gezondheid en milieu

MixiFlex Decoralt

Producteigenschappen

Type materiaal	:	in water geëmulgeerde acrylaathars
Soortelijke massa kg/l bij 25° C	:	1,55
Vaste stof gehalte	:	65% tot 70%
Droogtijd (afhankelijk van atmosferische omstandigheden)	:	1 tot 3 uur per laag
Bestand tegen	:	- water en de meeste zoutoplossingen - oliën, vetten, benzine, petroleum, terpentine en de meeste oplosmiddelen
Bedrijfstemperatuur	:	minimaal -10 °C tot +35 0C, +60 °C maximaal
Weerkaatsingscoëfficiënt getest bij een golflengte bereik tot 2000 m' :		
kleur : wit	:	70%
grijs	:	44%
rood	:	30%
groen	:	27%
Vuurbestendigheid droge laag	:	vuurbestendig
Verbruik per laag	:	300 tot 600 gr/m ²
Gewenste aantal lagen	:	2; de eerste laag dient <u>droog</u> te zijn alvorens de 2e laag aan te brengen
Opslag	:	vorstvrij, niet langdurig in volle zon, in gesloten verpakking

- ⚠ MixiFlex Decoralt mag niet worden toegepast op bitumineuze bescherm lagen, die voortdurend onder water staan.
- ⚠ MixiFlex Decoralt afwerkingen, welke nog niet droog zijn, dienen tegen regen te worden beschermd.
- ⚠ Bij twijfel gelieve MixiM te raadplegen.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.