

MixiFlex Indascryl

Zeer slijt- en slipvaste gekleurde wegdekbeleding, 2-componentig op basis van speciale methylnmethacrylaat harsen.

- Toepassing : zware verkeersbelasting, fietspaden, rotondes, zebra's, wegmarteringen, brugdekbeleding (beton + asfalt), verkeersplateaus, e.d.
- Ondergrond : MixiFlex Indascryl is op vrijwel iedere ondergrond toepasbaar, zoals asfalt (ook koud- en gietasfalt), beton en metaal
- Vloeistofdicht : MixiFlex Indascryl is vloeistofdicht, bestendig tegen benzine, oliën en vele chemicaliën
- Slijtvastheid : ook geschikt voor zware belasting
- Slipvastheid : stroefheid SRT 60+
- Vorbewerking : ondergrond dient droog en "bezemschoon" te zijn; asfalt minimaal 4 weken oud; beton minimaal 28 dagen oud en er mag geen cementsluiser aanwezig zijn
- Aanbranden : Op beton wordt een primerlaag van MixiFlex Indasprim voorgeschreven
- Verpakking : blikken met 20 kg hars en plastic zakjes met 160 gram verharder

Kleuren :

RAL	Kleur	RAL	Kleur
1002	zandgeel	5015	hemelblauw
3000	vuurrood	6024	verkeersgroen
3009	oxiderood	9017	verkeerszwart

andere kleuren op aanvraag (min. 200 kg)

- Verbruik : ca. 2,5 kg per m², afhankelijk van textuur ondergrond, voor rotondes 3 kg/m²
- Menging : meng zakjes verharder door de hars, goed doormengen bijv. met boortol met mengvin

Aantal zakjes:

Temperatuur	Hoeveelheid verharder per blik hars à 20 kg
< 10°C	640 gram (4 zakjes à 160 gram)
10°C > < 30°C	320 gram (2 zakjes à 160 gram)
> 30°C	240 gram (1½ zakje à 160 gram)

Verwerking	: met harde rubber of metalen wisser
Verwerkingstijd	: bij 20°C maximaal 10 minuten, niet “op voorraad” mengen
Verwerkingstemperaturen	: ca. 5° tot 35°C;
Luchtvochtigheid	: max. 80%
Fysische uitharding	: ca. ½ uur bij 20°C (is dan droog)
In gebruik name	: na fysische droging gaat “chemische polymerisatie” nog geruime tijd door, zo mogelijk nog een aantal uren wachten alvorens verkeersbelasting toe te laten.
Voorzorg	: niet roken, drinken of eten tijdens verwerking
Toxicologie	: dampen kunnen irritatie van ademhalingswegen veroorzaken; langdurig contact met slijmvliezen of huid kunnen een irriterend effect hebben
Schoonmaken	: met petrochemisch oplosmiddel, bijv. white spirit, terpentijn
Opslag	: Minimaal 6 maanden onder goede condities, vorstvrij en overdekt en niet boven 30°C. Indien deze periode overschreden is, maar nooit langer dan in totaal 12 maanden, verdient het aanbeveling de hars eerst goed door te roeren alvorens de harder wordt toegevoegd. Bij twijfel gelieve MixiM te raadplegen.

MixiFlex Indascryl

Producteigenschappen

	Component A (hars) 20 kg	Component B (harder) zakje à 160 gr.
Verschijningsvorm	pasteus/vloeibaar	poeder
Samenstelling	op basis van methylnmethacrylaatharsen	op basis van een peroxide
Volumieke massa bij 20°C	1800 – 1900 kg/m ³	1230 kg/m ³
Droge stof na applicatie	100%	

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.