

RapMix Asco Rephalt het water-reactieve koudasfalt

BESCHRIJVING

Koud verwerkbaar reactief asfalt. Zonder solvent.

GEBRUIK

Definitieve herstelling of vernieuwing van het uit asfalt of beton bestaande wegdek en mede bestand tegen zwaar verkeer.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle uitharding (+/- na 1 uur).
- Klaar voor gebruik.
- Uitstekende aanhechting.
- Onmiddellijke en definitieve herstelling.
- Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor verkeer.
- RAPMIX Asco REPHALT beschikt over een hoge interne flexibiliteit welke bijdraagt tot zijn stabiliteit.
- Kan verwerkt worden bij lage temperaturen onder 0°C.

KENMERKEN

- Kleur : zwart
- Kaliber : 0/3 – gesloten structuur

VERWERKEN

Vorbereiden van de ondergrond

- Indien mogelijk, zaag het beschadigde deel uit om zodoende een rechte naad te bekomen. Reinig het oppervlakte van stof en losse delen. Verwijder water en modder.
- Het is aangewezen om RAPMIX Asco REPHALT PRIMER te gebruiken aan de naden of op de plaatsen waar met tot 0 cm wil uitwerken.
Op betonnen ondergrond steeds primer gebruiken.

Plaatsen van RAPMIX Asco Rephalt

- RAPMIX Asco REPHALT uitspreiden met een hark en aandammen met een straatstamper of trilplaat.
- Giet een weinig water over RAPMIX Asco REPHALT tijdens het aandammen (start de uitharding).
Men kan eventueel het glas water in de emmer gieten alvorens het product te plaatsen.
- RAPMIX Asco REPHALT kan ongelimiteerd in dikte geplaatst worden.

VERBRUIK

+/- 25 kg/m² per cm dikte.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

- Onmiddellijk met solvent.

BEWARING

- Vier maanden in vacuüm verpakking.

VERPAKKING

- zakgoed van 14 kg.
- 72 zakken per palet.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onze kant. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

RapMix Asco Rephalt uithardingstabel

RapMix Asco Rephalt curing time without phase angle at different temperatures

