

RapMix VK

vloeibaar koudasfalt

BESCHRIJVING

Vloeibaar koudasfalt op basis van reactieve bitumen emulsie.
Verkrijgbaar met verschillende granulaten: 0/1 – 0/2 – 0/3 – 0/5.

GEBRUIK

- Voor probleemloze manueel definitieve herstellingen van beschadigde oppervlakten in zowel Asfalt als in beton.
- Renoveren van beschadigde asfaltoppervlakten (rafeling en derg.)
- Nivelleren van oppervlakten.
- Aanzetten van putdeksels in de rijweg.

Met de granulaten 0/1 en 0/2 kan men:

- Een waterdichting realiseren van te poreuze oppervlakten.
- Herstellen van scheuren.
- Herstellen van niet voldoende verdicht asfalt.
- Uitvullen van asfalt oppervlakten met probleem van plasvorming.

Met de granulaten 0/3 en 0/5 kan men:

- Herstellen van oppervlakten met materiaalverlies.
- Dichten van scheuren.
- Het nivelleren van straatgietwerk (putdeksels e.d.)
- Corrigeren van oneffenheden in het wegdek.
- Opvullen van de gaten bij kernboringen.
- Herstellen van rafeling bij asfalt.
- Als anti-slip laag bij te gladde oppervlakten.

EIGENSCHAPPEN

- RapMix VK vloeibaar koudasfalt bevat geen oplosmiddelen en is dus een milieuvriendelijk product.
- Koud te gebruiken en door zijn vloeibare consistentie eenvoudig te verwerken.
- Snelle uitharding.
- Snelle ingebruikname.
- Goede weerstand aan slijtage.
- Hoeft geen primer.
- Kan op vochtige ondergrond.

- Antislip laag met lange levensduur.
- Is herbruikbaar met of net zoals andere warm verwerkte asfalt soorten (asfaltpuin).
- Snelle en definitieve herstelling van beschadigingen in de rijbaan.

KENMERKEN

Kleur : Zwart
Densiteit : +/- 2,5

VERBRUIK

- 0/1 minimum 3 kg/m²
- 0/2 minimum 5 kg/m²
- 0/3 minimum 7 kg/m²
- 0/5 minimum 12 kg/m²

VERWERKEN

Zuiver maken, afplakken, bevochtigen:

- Oppervlakte reinigen, stof en losse delen verwijderen.
- Afkleven van de randen om een mooi eindresultaat te bekomen.
- Ondergrond bevochtigen.

Emulsie + water:

- Component A (Speciale bitumen emulsie) opschudden en indien nodig oproeren.
- In een emmer gieten.
- Fles tot aan de markering vullen met water en aan de emulsie toevoegen.
- **Opgelet:** Voor granulaat B 0/1 of B 0/2 3 kg Emulsie A 0/1 of A 0/2 en de juiste hoeveelheid water toevoegen.

Mengen met het granulaat:

- Component B (granulaten) langzaam aan component A (vloeistof) toevoegen en goed omroeren.
- Per zak één eetlepel verse cement toevoegen.
- Mengen met een mechanisch mengapparaat

RapMix VK vloeibaar koudasfalt aanbrengen, afwerken en afstrooien:

- Mengsel op het te herstellen oppervlak aanbrengen, onmiddellijk gelijkmatig verdelen en afwerken door middel van een vloerwisser, truweel of spatel in functie van de grootte van het oppervlak.
- **Tip:** Instrooien van een kleine hoeveelheid component B (granulaat) maakt het product sneller berijdbaar.

Belangrijk

- Verwerkingstijd 5 – 10 Min
- Meer water, minder cement geeft langere verwerkingstijd
- Minder water, meer cement geeft een kortere verwerkingstijd

Berijdbaar na ca. 30 Min.

- Diepe beschadigingen niet in één bewerking maar in meerdere lagen opvullen
- Zuivere ondergrond – geen stilstaand water
- Niet onder de + 5 °C of bij kans op vorst verwerken

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

- Onmiddellijk met water.

BEWAREN

- Winter: Droog en vorstvrij opslaan.
- Zomer: Op een droge en koele plaats (schaduw) bewaren.
- Component A (Speciale bitumen emulsie) te gebruiken binnen de 4 maanden.

VERPAKKING

Per kit:

- Component A (speciale bitumen emulsie):
0/1 - 0/2 in 2 flacons van 1,5 kg, 0/3 – 0/5 1 flacon van 2 kg.
- Component B (granulaat): 0/1 – 0/2 – 0/3 – 0/5 in zakken van 16 kg.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.