

RapMix voegreparatie band

Bitumen-polymeerband voor het dichten van scheuren en naden

BESCHRIJVING

Geprefabriceerde zelfklevende bitumen-polymeerband voor het afdichten van scheuren en naden in asfalt of betonasfalt verbindingen.

GEBRUIK

- Kan zowel op asfalt als beton toegepast worden
- Scheursanering bij asfalt
- Afdekken en afdichten van naden
- Afdekken van de naden bij freesvakken (herstelde zones en oude zones)
- Herstellen van velgschade in asfalt
- In het bijzonder geschikt voor toepassingen bij zeer open asfalt (ZOAB) Laat het drainerende vermogen volledig intact

KENMERKEN

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Softening Point | >200 °C |
| Densiteit bij 25 °C | 1,21 ± 0,01 Kg/m ³ |
| Penetratie bij 25 °C | 2,2 ± 0,2 mm |
| Veerkracht bij 25 °C | 0.6 ± 0,2 mm |
| Viscositeit (Brookfield) bij 180 °C | 186.000 cPs |
| Vloeiweerstand bij 60°C | 0 mm |
| Glijd en schuifweerstand | >60 BPN |
| Aanhechting op beton | 76,2 ± 5,5 N/cm ² |
| Plasticiteit | 75 ± 5 % |
| Hardheid (Shore A) | 70 |

VERWERKING

Vorbereiden van het oppervlak

- Het oppervlak moet droog, vrij van stof, losse deeltjes, olie of vet zijn
- De max te overbruggen voeg of scheurbreedte is **10 mm**
- Het is aangeraden het product te verwerken vanaf een buitentemperatuur van **15°C**, indien de temperatuur lager is kan men gebruik maken van de **Quick Primer Spray**
- **Niet** gebruiken bij temperaturen onder **0 °C**.

Aanbrengen

- De RAPMIX VOEGREPARATIE BAND kan met de hand of door middel van wagentje aangebracht worden
- RAPMIX VOEGREPARATIE BAND moet in zones met hoge verkeersintensiteit aangebracht worden. De verkeersbelasting is cruciaal voor een goede opvulling van de scheuren en of naden

BEWAREN

- Het is aangeraden het product binnen de 12 maanden te verwerken
- Opslaan op een droge plaats bij temperaturen tussen 5 en 40 °C

VERPAKKING

| Afmetingen in mm Breedte | Dikte | Meters per doos | Meters per palet |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------|
| 30-40-50 | 3 | 30 | 3600 |
| 30-40-50 | 4 | 25 | 3000 |
| 100* | 4 | 12,5 | 1500 |

*Enkel te gebruiken bij kruisvoegen.

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenteuwe. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.